



RENOPLAST Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 14, 34-300 Żywiec
www.renoplast.pl

Renoplast

25

KDWU NR: 01/2025/RENOPAD
ITB-KOT 2025/2955 WYDANIE 1 ZESTAW WYROBÓW RENOPAD PRO DO WYKONAWANIA KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ POSADZEK TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH, BALKONÓW I LOGGII

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
	RENOPAD PRO 13 - 18 mm 18 - 23 mm 23 - 29 mm	RENOPAD PRO 29 - 47 mm 47 - 65 mm 65 - 119 mm 119 - 173 mm 173 - 300 mm (+ ekspader 50 mm + 100 mm + korektor spadków 0-5%)
Charakterystyczna doraźna nośność podpory przy obciążeniu pionowym.	Schemat obciążenia:	
	A: 6,2 kN B: 3,1 kN C: 1,55 kN D: 4,27 kN (legar 30 m); 5,27 kN (legar 50 mm)	
Spadek nośności podpory wywołany oddziaływaniem laboratoryjnego źródła światła	≤ 5 %	
Spadek nośności podpory wywołany oddziaływaniem szoku termicznego	≤ 7 %	
Spadek nośności podpory wywołany oddziaływaniem słonej wody	≤ 7 %	
Spadek nośności podpory wywołany temperaturą obniżoną do -20° C (24h)	≤ 5 %	
Spadek nośności podpory wywołany temperaturą podwyższoną do 65° C (24h)	≤ 59 %	
Charakterystyczna wartość przyrostu odkształcenia na jednostkę siły wywołanego pełzaniem	0,87 %/kN	
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	E	