

Deklaracja właściwości użytkowych nr RENO 01/2024/PL

1. Nazwa wyrobu budowlanego:

MEMBRANA EPDM RENOPLAST

2. Oznaczenie wyrobu budowlanego:

Data produkcji i numer serii na etykiecie

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Niewzmocniona, czarna, syntetyczna membrana hydroizolacyjna wykonana z terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) o grubości nominalnej wynoszącej 1,20 mm (MDV); stosowana jako hydroizolacyjna membrana dachowa w systemach dachowych obciążonych, całkowicie przyklejonych lub mocowanych mechanicznie zgodnie z definicją w EN 13956 lub stosowana jako folia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej (typ A) i/lub do izolacji przeciwwodnej (typ T), zgodnie z definicją zawartą w normie EN 13967.

4. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego, producent, zakład produkcyjny:

MEMBRANA EPDM RENOPLAST

Producent:

Renoplast sp. z o.o.
ul. Fabryczna 14
34-300 Żywiec
Polska

Fabryka:

Holcim Solutions and Products Spain S.L.U.
C/Libra, 17
08228, Terrassa
Spain

5. System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6. Jednostka notyfikowana, norma:

AENOR, jednostka notyfikowana Nr 0099

Normy zharmonizowane EN 13956:2012 oraz EN 13967:2012

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne cechy charakterystyczne		Parametr	Jednostka	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	EN 13501-1	E		EN 13956: 2012 EN 13967: 2012
Rozprzestrzenianie ognia	EN 13501-5	F _{roof} ¹⁾		
Szczelność na wodę (60 kPa)	EN 1928	brak przecieków		
Szczelność na wodę po starzeniu	EN 1296 EN 1928	brak przecieków		
Szczelność na wodę przy oddziaływaniu alkalicznym	EN 1847 EN 1928	brak przecieków		
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-2	≥ 8	N/mm ²	
Wydłużenie przy rozciąganiu	EN 12311-2	≥ 300	%	
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	≥ 25	kg	
Odporność na obciążenie udarowe	EN 12691 (B)	≥ 1700	mm	
Odporność na rozdzieranie	EN 12310-2	≥ 30	N	
Odporność na rozdzieranie (gwóźdź)	EN 12310-1	NPD	N	
Odporność na oddzielanie spiny złączej	EN 12316-2	≥ 25	N/50 mm	
Odporność na ścinanie spiny złączej	EN 12317-2	≥ 200		
Odporność na przerastanie korzeni	EN 13948	NPD		
Odporność na promieniowanie UV (1000 h)	EN 1297	Odporna		
Podatność na składanie w niskich temperaturach	EN 495-5	≤ -45	°C	
Składniki niebezpieczne		Brak ²⁾		

¹⁾ Zgodnie z normą EN 13956:2012 wyrobu sklasyfikowano do klasy F wg EN 13501-5

²⁾ Produkt jest wyrobem w rozumieniu art. 3 rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera składników, które miałyby zostać uwolnione w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania. W oparciu o aktualną wiedzę, produkt ten nie zawiera substancji wzбудzających szczególnie duże obawy wymienionych w załączniku XIV rozporządzenia REACH lub na „liście kandydackiej substancji wzбудzających szczególnie duże obawy do udzielenia zezwolenia” opublikowanej przez ECHA w stężeniach powyżej 0,1% (w/ w).

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

"RENOPLAST"
Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 14
34-300 Żywiec
NIP 553-23-28-471

PREZES ZARZĄDU
Marek Gawron

Marek Gawron – Prezes
dn. 16.11.2024

2/2

